


Scheda Tecnica



Piombopan Poli



Piombopan Poli 0,35

Piombopan Poli 0,6

Piombopan Poli 1 mm

Linea Piombopan Poli comprende una gamma di isolanti acustici in pannello che basano il loro funzionamento sulla capacità isolante di una lamina di piombo vergine di prima fusione puro al 99,5% a spessore variabile: mm. 0,35, mm 0,60 e mm 1 inserita all'interno di due pannelli di Biofibra in fibra di poliestere pura al 100% di densità 50 kg/m³. Sulle facce esterne dei pannelli un rivestimento in TNT di poliestere completa ed irrigidisce il manufatto. I prodotti di questa linea trovano impiego soprattutto come fonoimpedenti da parete, all'interno di intercapedini o all'interno di pareti in cartongesso. Possono essere usati al di sopra di controsoffittature o in lavori industriali. Spessori diversi del pannello di fibra di poliestere a richiesta.

Voce di capitolato:


L'isolamento acustico fonoimpedente sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannello modulare prefabbricato e battentato sui 4 lati costituito da lamina di piombo vergine di prima fusione puro al 99,5%, con certificazione ed analisi chimica, rivestita sulle due facce da pannelli di Biofibra in fibra di poliestere pura al 100% di densità 50 kg/m³ e finitura superficiale in TNT di poliestere e dello spessore totale mm 40. La giuntura sui lati lunghi dovrà garantire la sovrapposizione piombo su piombo ed il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.

Tipo:

Piombopan Poli 3.5/10 Ghiroto - spessore lamina piombo 0,35 mm - peso non inferiore a 6,20 kg/m²

Piombopan Poli 6/10 Ghiroto - spessore lamina piombo 0,60 mm - peso non inferiore a 9 kg/m²

Piombopan Poli 10/10 Ghiroto - spessore lamina piombo 1 mm - peso non inferiore a 13 kg/m²



CARATTERISTICHE	UM	Piombopan Poli 035	Piombopan Poli 06	Piombopan Poli 1 mm
Dimensioni	m	0,60x1,20	0,60x1,20	0,60x1,20
Spessore	mm	40	40	40
Peso	Kg/m ²	6,20	9	13
Spessore lamina di piombo	mm	0,35	0,60	1
Conduttività fibra di poliestere	W/mK	0,035	0,035	0,035
Densità fibra di poliestere	Kg/m ³	50	50	50
Potere fonoisolante	dB	26	28	33

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghiroto non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +10%. La Ghiroto si riserva il diritto di modificare la presente senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.